

Органо-неорганические силсесквиоксановые наногибиды, содержащие четвертичные амины

Л.П. Робота, В.Г. Серов, В.И. Литвяков, Ю.В. Савельев

Институт химии высокомолекулярных соединений НАН Украины
48, Харьковское шоссе, Киев, 02160, Украина

Получены уретанмочевиносилсесквиоксановые прекурсоры на основе полиэтиленгликоля 1000 (ПЭГ-1000), 1,6-гексаметилендиизоцианата (1,6-ГМДИ) и 3-аминопропилтриэтоксисилана (АПТЭС), а также их аналоги, содержащие краунэфирные и бензидиновые фрагменты в цепи. Биологически активное соединение 1,2-этилен-бис-(N-диметил-карбобецилосиметил)-карбаментоксиметил)-аммоний дихлорид (этоний) было введено в диметилформамидные (ДМФА) растворы прекурсоров при мольных соотношениях прекурсор:этоний, равных 1,0/0,5; 1,0/1,0 и 1,0/2,5. Катализатором гидролитической поликонденсации служил NH₄F. Полиуретанмочевиносилсесквиоксановые пленочные материалы получены методом загелевания из растворов. ИК-спектроскопическими исследованиями подтвержден состав прекурсоров и продуктов их поликонденсации. ЯМР- и ИК-спектроскопией показано, что межмолекулярное взаимодействие преполимера и четвертичного амина происходит преимущественно при взаимодействии мочевинных групп преполимера и анионов амина при отсутствии существенных изменений в области поглощения уретановых ассоциатов. Контроль степени высвобождения 1,2-этилен-бис-(N-диметил-карбобецилосиметил)-карбаментоксиметил)-аммоний дихлорида в дистиллированной воде исследован с помощью кондуктометрического метода.

Ключевые слова: полиуретанмочевиносилсесквиоксаны, краунэфиры, нековалентные взаимодействия, четвертичные амины.

Введение.

Химия высокомолекулярных соединений активно развивается в направлении создания полимеров различного типа и структуры с улучшенными либо принципиально новыми свойствами, в том числе и путем нековалентных взаимодействий [1–3]. К основным типам нековалентных взаимодействий относятся как ионные, так и дипольные взаимодействия, а также водородные связи, которые имеют особенно важную роль в полимерных соединениях, где при их посредстве формируются супрамолекулярные структуры.

Нековалентные взаимодействия являются основой образования важнейших супрамолекулярных биологических структур: полипептидов, РНК и ДНК; рибосом, вирусов, липопротеидных мембран и т.д. Все реакции в живых организмах осуществляются с участием супрамолекулярных белковых структур – ферментов по типу гость–хозяин.

Несмотря на то, что межмолекулярные взаимодействия, как правило, относительно слабы по сравнению с ковалентными связями внутри молекул, большое количество связей между хозяином и гостем обеспечивает высокую устойчивость супрамолекулярных ансамблей. Их формирование может происходить

самопроизвольно, путем самосборки.

Методы супрамолекулярной организации используются для разработки прямых аналогов биопроцессов в различных направлениях медицины, в том числе имплантологии [4]. Супрамолекулярные структуры – основа многих современных технологий, таких как экстракция биологически активных веществ, создание хемо- и фотосенсоров, нанокатализаторов, материалов для нелинейной оптики и т. д. [5].

Таким образом, создание полимерных материалов путем нековалентных взаимодействий является фундаментальным направлением химической науки, открывающим дополнительные перспективы для многих областей их применения.

Особенностью полиуретанов является их биологическая совместимость и способность к биодеградации, что обуславливает перспективность их использования в качестве матриц-носителей биологически активных веществ. Полиуретаны характеризуются наличием полярных функциональных фрагментов [6], обеспечивающих создание супрамолекулярных структур и ансамблей [7, 8] посредством водородных связей.

Путем нековалентных взаимодействий полимерных уретановых композитов с лекарственными

субстанциями создано множество лекарственных форм с контролируемым их высвобождением, что особенно важно для повышения селективности лекарственных препаратов [9].

Актуальными являются исследования, касающиеся расширения возможностей использования полимерных матриц уретановой природы, содержащих дополнительные полярные фрагменты, в том числе мочевинные и краунэфирные, в качестве макромолекулярных матриц-носителей биологически активных веществ и влияния состава полимерной матрицы на их высвобождение.

В последнее время особое внимание исследователей привлекает использование золь-гель метода для формирования полиуретановых гибридов, содержащих наноразмерные элементы полиэдральных силесквиоксанов (ПОСС) или псевдо-ПОСС, где ПОСС-клетки химически связаны с полимерной матрицей и являются узлами химической сшивки нанокомпозитов. Такое строение подобных систем расширяет возможности регулирования различных свойств материалов на их основе (физико-механических, термических, оптических и электрофизическých) для их использования в качестве специальных покрытий и сорбционных мембран общего и специального назначения (материалы с регулируемой комплексообразующей способностью, в т.ч. и материалы биомедицинского назначения) [10–13].

При использовании четвертичных аммониевых соединений в качестве биологически активных веществ нековалентные взаимодействия с полярными фрагментами полимерных матриц (мочевинными и уретановыми группами) могут быть реализованы как посредством образования водородных связей $-N-H \cdots Cl^-$ [14], так и путем электростатического ион-дипольного взаимодействия аммониевого катиона с краун-эфирной полостью [15].


Целью настоящей работы является исследование взаимодействия низкомолекулярных веществ аммониевой природы с силесквиоксановыми наногибридами, содержащими уретановые, мочевинные и краунэфирные фрагменты, и влияния структуры межузловых фрагментов на скорость высвобождения четвертичного амина.

Экспериментальная часть.

Синтез преполимеров (ППОЛ) осуществляли согласно описанной нами методике [16]. Исходными соединениями для синтеза служили: полиэтиленгликоль

(ПЭГ-1000, Merck); 1,6-гексаметилендиизоцианат (ГМДИ, Aldrich); диаминодибензо-18-краун-6 очищали перекристаллизацией из диоксана ($T_{mp} = 185\text{--}189^\circ\text{C}$); 3-аминопропилтриэтоксисилан (АПТЭС, Aldrich); 4,4'-фенилендиамин (бензидин, перед использованием очищали возгонкой); 1,2-этилен-бис-(N-диметил-карбодецилоксиметил)-карбентоксисиметил-аммоний дихлорид (этоний, хч) – биологически активное соединение; диметилформамид (ДМФА чда); этанол (хч).

Принципиальная схема синтеза ППОЛ может быть представлена следующим образом:



Таким образом, образец сравнения – преполимерная матрица обозначена как ППОЛ-О; ППОЛ, содержащий диаминодибензо-18-краун-6, как ППОЛ-КЭ; а ППОЛ, содержащий бензидин, как ППОЛ-Б.

Синтез гибридных органо-неорганических полимеров (ППОЛ), содержащих четвертичные амины. К 5 г 20%-ных растворов преполимеров ППОЛ-О, ППОЛ-КЭ и ППОЛ-Б в ДМФА вводили рассчитанные количества этония (таблица), растворенного в минимальном количестве этанола, после чего смесь тщательно перемешивали. Затем добавляли водный раствор фторида аммония (в мольном соотношении Si : H₂O : NH₄F, равном 1,00 : 1,50 : 0,01). Состав полученных нанокомпозитов: ПОЛ-0, ПОЛ-КЭ и ПОЛ-Б представлен в таблице.

Методы исследования.

Пленочные образцы органо-неорганических гибридов готовили методом загеливания из растворов. ИК-спектры отражения снимали методом нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) на спектрометре TENSOR-37 (Tensor FTIR, Bruker) с разделительной способностью 4 cm⁻¹ в области 600–4000 cm⁻¹ при температуре 22±1 °C. В качестве внутреннего стандарта использовали интенсивность полосы 2880 cm⁻¹ (νCH_2). Спектры прекурсоров снимали с твердого

Таблица. Состав нанокомпозитов: ПОЛ-0, ПОЛ-КЭ и ПОЛ-Б

Образец	Преполимер (количество, г)	Масса этония в ПОЛ при мольном соотношении преполимер/этоний			
		1/0	1,0/0,5	1,0/1,0	1,0/2,5
ПОЛ-0	ППОЛ-О (0,9)	0 г	0,148 г	0,296 г	0,74 г
ПОЛ-Б	ППОЛ-Б (1,0)	0 г	0,089 г	0,178 г	0,445 г
ПОЛ-КЭ	ППОЛ-КЭ (1,0)	0 г	0,084 г	0,168 г	0,42 г




Рис. 1. ИК-спектры органо-неорганического краунсодержащего преполимера (а) и полиуретансиллесквиоксанов на его основе (б). I – область характеристических полос групп C–O–C и Si–O–Si; II – область характеристических полос “Амид 1”

образца.

Спектры ПМР снимали на приборе Bruker с рабочей частотой 500 MHz, внутренний стандарт – тетраметоксисилилан (TMC). Рабочие растворы образцов

готовили в дейтерированном диметилсульфоксиде (DMSO-d6). Исследованы спектры исходных компонентов и сигналы протонов групп, образующихся в результате взаимодействия исходных компонентов.

Высвобождение этония из пленок модифицированных полиуретансиллесквиоксанов исследовано с помощью кондуктометра Cyberscan CON 11 (фирмы «Eutech instruments»). Ошибка определений 0,1–2,0 %.

Результаты исследования и их обсуждение.

ИК-спектры преполимеров (ППОЛ-О(-Б,-КЭ)) и полимеров (ПОЛ-О(-Б,-КЭ)) (рис. 1) характеризуются наличием в соответствующих областях полос поглощения фрагментов, составляющих мочевинные и уретановые группы: 3330–3370 cm⁻¹ – ν(NH), 1730–1640 cm⁻¹ – ν(CO), ~1550 cm⁻¹ – δ(NH). Наличие краунэфирного фрагмента подтверждается полосами поглощения 1510 cm⁻¹ – ν(Ar-ароматического кольца), непосредственно связанного с краунэфирной полостью; 1230 cm⁻¹ – δ(Ar–O–C) – краунэфирной полости, связанной с ароматическим циклом; 1130 cm⁻¹ – ν(C–O–C)-краунэфирной полости. О полисилоксановых и аллоксисилиловых фрагментах в составе преполимеров и полимеров свидетельствуют полосы в области 1100–1050 cm⁻¹ – Si–O–Si и Si–O–C₂H₅ [15].

Как показывает сравнительный анализ спектров бисаллоксисилиловых преполимеров (рис. 1) и продуктов их гидролитической поликонденсации, указанный процесс сопровождается изменениями в области





Рис. 2. Зависимость химических сдвигов H-моч (1), H-урет (2) (а) и химических сдвигов протонов этония (б) от содержания этония в ППОЛ-О






Рис. 3. ИК-спектры ПОЛ-КЭ (1) и композитов на его основе при соотношении компонентов: 1,0/0,5 (2); 1,0/1,0 (3) и 1,0/2,5 (4)

полос колебаний групп Si—O—Si и Si—O— C_2H_5 (область I) и существенными изменениями в области поглощения, характеризующими ассоциацию Амида I (область II).

В спектре как преполимера, так и полиуретансиллесквиоксана присутствуют полосы 1630 и 1667 cm^{-1} , первая из которых характеризует ассоциированные мочевинные карбонили, а вторая – свободные. В преполимере интенсивность полосы свободных карбонилов несущественно превышает полосу поглощения ассоциированных карбонилов, тогда как в полимере полоса поглощения, характеризующая ассоциированные карбонили, практически исчезает. Указанные изменения, происходящие вследствие гидролитической поликонденсации бисаллоксисиланового прекурсора, свидетельствуют о разрушении упорядоченных водородных связей, образованных мочевинными фрагментами, что является следствием стерических препятствий, обусловленных формированием сетки силоксановых связей, находящихся в ближнем окружении мочевинных фрагментов.

Исследованы взаимодействия ППОЛ-О и 1,2-этилен-бис-(N-диметил-карбодецилоксиметил)-карбентоксиметил-аммоний дихлорида при мольных соотношениях ППОЛ-О/этоний, равных 1,0/0,5; 1,0/1,0 и 1,0/2,5 (рис. 2). Сравнительный анализ ПМР-спектров показал, что при увеличении концентрации этония происходит пропорциональный сдвиг сигналов протонов мочевинных групп в сторону слабого поля (рис. 2a). Заметно также и влияние на сигналы протонов этония (рис. 2б), но аналогичных пропорциональных тенденций не наблюдается.

Выявленные зависимости и литературные данные [9] позволяют утверждать, что межмолекулярное




Рис. 4. Зависимость высвобождения этония в воде во времени из композитов: ПОЛ-О (1); ПОЛ-Б (2) и ПОЛКЭ (3) при соотношении (моль) ППОЛ/этоний, равном 1:1

взаимодействие преполимера и четвертичного амина преимущественно происходит при взаимодействии мочевинных групп первого и анионов последнего. Анализ спектров исследуемых полимеров в области полосы Амид I позволяет сделать предположение об их структурных особенностях [6]. Взаимодействие (пре)полимера и четвертичного амина, что подтверждено результатами ЯМР-спектроскопии (рис. 2), сопровождается изменениями структуры композитного полимера (рис. 3), что выражается в появлении пика с максимумом 1650 cm^{-1} в ИК-спектре этонийсодержащих композитов на основе ПОЛ-КЭ. Такая картина может быть следствием разрушения самоассоциатов мочевинных групп (1630–1640 cm^{-1}) вследствие конкретного вовлечения их во взаимодействие с этонием: N—H(моч. группы)…Cl⁻(анион этония), тогда как в ассоциатах уретановых групп (1700–1720 cm^{-1}) существенных изменений не наблюдается.

Влияние состава полиуретансиллесквиоксанов на степень нековалентного взаимодействия этония с полученными матрицами оценено путем исследования процессов высвобождения четвертичного амина из полимерных пленок. Для этого пленки полимерного композита помещали в дистиллированную воду. Контроль степени высвобождения четвертичного амина осуществляли кондуктометрическим методом (рис. 4). Следует отметить, что структура полимера мало влияет на процесс десорбции этония. Во всех случаях процесс быстро достигает максимума: в течение 40–90 мин. с 90–98 %-ным высвобождением четвертичного амина.

Выводы.

Результаты проведенного исследования позволяют

утверждать, что введение 1,2-этилен-бис-(N-диметилкарбодецилоксиметил)-карбментоксиметил)-аммоний дихлорида в силлесквиоксановые наногибиды, содержащие уретановые, мочевинные и краунэфирные фрагменты, сопровождается нековалентным взаимодействием полимеров и четвертичных аминов посредством мочевинных групп полимеров. Указанные

группы в исследованных полимерах находятся в межузловой цепи, обеспечивая слабое взаимодействие биологически активного четвертичного амина с указанными фрагментами, что объясняет быстрое высвобождение биологически активного наполнителя, характерного для биологически активных материалов кратковременного действия.

Литература

1. Bosman A.W, Sijbesma R.P, Meijer E.W. // Materials Today. - 2004.- 7, № 4.- P. 34-39.
2. Hillberg A L, Tabrizian M. // Biomolecule imprinting: Developments in mimicking dynamic natural recognition systems IRBM. - 2008.- **29**, № 2-3.- P.89-104.
3. Miyata Takashi, Uragami Tadashi, Nakamae Katsuhiko // Advanced Drug Delivery Reviews. - 2002.- **54**, № 1.- P.79-98.
4. Huai-Ping Cong, Shu-Hong Yu // Current Opinion in Colloid & Interface Science. -2009.- **14**, № 2. - P. 71–80.
5. In^es Rosane W.Z. de Oliveira, Renata El-Hage M. de Barros Os'orio, Ademir Neves, Iolanda Cruz Vieira // Sensors and Actuators B. - 2007.- **122**, № 1.- P. 89–94.
6. Серов В.Г., Литвяков В.И., Робота Л.П., Савельев Ю.Б. // Укр. хім. журн. – 2009. – **75**, № 6. – С. 60–64.
7. Chih-Ping Chen, Shenghong A. Dai, Huey-Ling Chang, Wen-Chiung Su, Tzong-Ming Wu, Ru-Jong Jeng // Polymer. - 2005.- **46**, №25.- P. 11849–11857.
8. Jin Seok Lee, Yun-Jo Lee, Eunju Lee Tae, Yong Soo Park, Kyung Byung Yoon // Science. -2003.- **301**.- P. 818-821.
9. M.Y. Grigoreva // Biotechnologia Acta. – 2013.- **6**, № 5.- P. 41-48.
10. Soletti L., Hong Y., Guan J., Stankus J. J., El-Kurdi M. S., Wagner W. R. // Acta Biomater. - 2010. - **6**.- P. 110–22.
11. Nieponice A., Nieponice A., Soletti L., Guan J., Hong Y., Gharaibeh B., Maul T. M. // Tissue Eng. Part. – 2010. – **16**, № 4. - P. 1215–23.
12. de-Mel A., de-Mel A., Murad F., Seifalian A.M. // Chem. Rev. – 2011.- **111**, № 9 –P. 5742-5767.
13. Pan Q., Fan X., Chen X., Zhou Q. // Huaxue Jinzhan. - 2006. – **18**, № 5.- P. 616-621.
14. Banchob Wanno, Wandee Rakrai, Somchai Keawwangchai, Neramit Morakot, Nongnit Morakot, Nadtanet Nunthaboot, Vithaya Ruangpornvisuti // J. of Molecular Structure: THEOCHEM. - 2009.- **902**, № 1-3.- P. 33–40.
15. Хираока М. Краун-соединения. Свойства и применение. / Пер. с англ.- М.: Мир, 1986.- 363 с.
16. Серов В.Г., Литвяков В.И., Робота Л.П., Привалко Э.Г., Савельев Ю.Б. // Полімер. журнал. – 2009. – **31**, № 2. –С. 156–161.

Поступила в редакцию 16 марта 2015 г.

Органо-неорганічні силсесквіоксанові наногібриди, що містять четвертинні аміни

Л.П. Робота, В.Г. Серов, В.І. Литвяков, Ю.В. Савельєв

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
48, Харківське шосе, Київ, 02160, Україна

Отримано уретансечовиносильсесквіоксанові прекурсори на основі поліетиленгліколю -1000 (PEG-1000), 1,6-гексаметилендіізоціанату (1,6-ГМДІ) та 3-амінопропілтриетоксисилану (АРТЕС), а також їх аналоги, що містять краунефірні та бензидинові фрагменти в ланцюзі. Біологічно активна сполука - 1,2-етилен-біс-(N-диметил-карбдецилоксиметил)-карбментоксиметил)-амоній дихлорид (етоній) була введена в диметилформамідні (ДМФА) розчини прекурсорів за мольних співвідношень прекурсор:етоній, рівних: 1,0/0,5; 1,0/1,0 та 1,0/2,5. Каталізатором гідролітичної поліконденсації слугував NH₄F. Поліуретансечовиносильсесквіоксанові плівкові матеріали отримано методом загелювання з розчинів. ІЧ-спектроскопічними дослідженнями підтверджено склад прекурсорів і продуктів їх поліконденсації. ЯМР- та ІЧ-спектроскопічними дослідженнями показано, що міжмолекулярна взаємодія преполімеру та четвертинного аміну відбувається переважно при взаємодії сечовинних груп преполімеру та аніонів аміну за відсутності істотних змін в області поглинання уретанових асоціатів. Контроль ступеня вивільнення 1,2-етилен-біс-(N-диметил-карбдецилоксиметил)-карбментоксиметил)-амоній дихлориду в дистильованій воді досліджено за допомогою кондуктометричного методу.

Ключові слова: поліуретансечовиносильсесквіоксаны, краунефіри, нековалентні взаємодії, четвертинні аміни.

Organic-inorganics silsesquioxanes nanohybrids composing quaternary amines

L.P. Robota, V. G. Sierov, V.I. Litviakov, Yu.V. Savelyev

Institute of Macromolecular Chemistry the NAS of Ukraine
48, Kharkivske shose, Kyiv, 02160, Ukraine

Urethaneureasilsesquioxane precursors based on polyethylene glycol -1000 (PEG-1000), 1,6-hexamethylene diisocyanate (1,6-HMDI) and 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES) as well as their analogues containing crownether and benzidine fragments in the chain have been obtained. The biologically-active compound 1,2-ethylene-bis-(N-dimethyl-carbdecyloksimethyl)-carbmenthoxymethyl)-ammonium dichloride (ethonium) was introduced in dimethylformamide (DMFA) solutions of precursors at a molar ratio of precursor: ethonium of 1,0/0,5; 1,0/1,0 and 1,0/2,5. We used NN4F as catalyst for the hydrolytic polycondensation. Polyurethaneureasilsesquioxane films were prepared by gelling from solutions. The composition of precursors and their polycondensation products has been confirmed by IR spectroscopic studies. NMR studies have shown that the intermolecular interaction of the prepolymer and quaternary amine takes place primarily through the interaction of urea groups of the prepolymer and the amine anions in the absence of significant changes in the absorption region of urethane associates. Monitoring of the degree of release of 1,2-ethylene-bis-(N-dimethyl- dimethyl-carbdecyloksimethyl)- carbmenthoxymethyl)-ammonium dichloride in distilled water, was studied using the conductometric method.

Key words: polyurethane(urea)silsesquioxanes, crown ethers, non covalent interactions, quarternary amines.